



Presskork L 6760

Gute Beständigkeit gegen Öl, Säuren, Laugen, Ozon und Witterung. Die Dichte ist ein Durchschnittswert und kann zwischen 0.2 und 0.23 g/cm³ variieren.

Merkmale

Serie: PRESSKORK

Typ: L 6760

Härte: 25 Sh A

Für Medium geeignet: Schwache Laugen, Schwache Säuren, Säure, Laugen

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
1	155000	1000	10240647
2	78000	1000	10240700
2.5	62000	1000	10240717
3	51000	1000	10240724
4	39000	1000	10240731
5	31000	1000	10240748
6	25000	1000	10240755

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053427166_DE_30.06.2024