

## GOODALL Schlauch MULTI BLUE, EPDM blau, 20bar



### Anwendung

- Mehrzweckschlauch für Druckluft, Wasser und wässrige Lösungen
- Geeignet für pneumatische Werkzeuge
- Leitfähiger Schlauch
- Leicht zu handhaben und flexibel auch bei kalten Temperaturen"

### Temperaturbereich

- -40°C to +100°C
- Kurzzeitig bis zu +120°C

### Berstdruck

- 3:1"

### Seele

- Schwarzer EPDM-Gummi
- Glatt und nahtlos extrudiert
- Elektrisch leitfähig ( $R \leq 10^6 \Omega$ )

### Einlagen

- Polyester Spiraleinlagen
- Hohe Zugfestigkeit

### Deckblatt

- Blauer EPDM-Gummi
- Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
- Glatt und verschleissfest
- Nahtlos extrudiert

### Markierung

- GOODALL MULTI 20BAR WP [size] MAX.100°C  $\Omega$

### Kupplungen

- Je nach Wahl

### Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse"

### Merkmale

**Serie:** MULTI BLUE

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR1579278063724884\_DE\_03.07.2024

| Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Max. Betriebsdruck | Min. Berstdruck | Min. Biegeradius | Rollenlänge | Artikel  |
|------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|
| mm               | mm         | mm               | bar                | bar             | mm               | m           |          |
| 10               | 5          | 20               | 20                 | 60              | 75               | 50          | 17819280 |
| 13               | 5          | 23               | 20                 | 60              | 100              | 50          | 17819297 |
| 16               | 5          | 26               | 20                 | 60              | 125              | 50          | 17819305 |
| 19               | 5          | 29               | 20                 | 60              | 155              | 50          | 17819312 |
| 25               | 6          | 37               | 20                 | 60              | 205              | 50          | 17819329 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)