

Tuyaux en silicone SILTUBE sans insert



Les tubes en silicone durci au platine ne jaunissent pas et ont un aspect plus clair que le silicone durci au peroxyde. Il est préféré par les industries médicales/pharmaceutiques, alimentaires et des boissons (MRO et OEM) en raison de sa transparence et de l'absence de sous-produits de peroxyde. Il s'agit de la meilleure solution possible pour les producteurs de machines à café OEM et autres installations de boissons. Pour un usage médical/pharmaceutique, le silicone durci au platine offre une excellente biocompatibilité et une inertie chimique pour maintenir la pureté des fluides sensibles. Comparé au silicone durci au peroxyde, le silicone durci au platine ne présente aucun changement significatif dans ses propriétés physiques pendant ou après la stérilisation en autoclave. Le silicone durci au peroxyde est également moins utilisé en raison de problèmes environnementaux. Pendant le durcissement, de petites quantités de tétrachlorobiphényle [PCB] sont libérées lors de l'extraction des fumées. De nombreux fabricants ont remplacé leurs composés de silicone par des composés durcis au platine.

Application

- Tube en silicone translucide pour le transfert de fluides critiques à toutes les étapes du processus dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique et les applications industrielles générales.
- Fabriqué à partir de silicone durci au platine.
- Les surfaces sont lisses, non collantes et faciles à nettoyer.

Informations techniques

Plage de températures

- de -60 °C à +200 °C (en fonction du fluide)

Construction

- Silicone (MVQ) durci au platine, transparent
- Dureté silicone: 60° +/-5 (Shore A)

Approbation

- EC1935/2004
- FDA 21 Cfr 177.2600
- BFR XV
- USP Class 6
- GMP EC 2023/2006

Options

- Emballé dans un sac PE

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	m	
1	1	3	25	14403384
1	1	3	50	14403385
1.5	1	3.5	25	14403389
1.5	0.75	3	25	14403388
2	1.75	5.5	50	14403417
2	1.5	5	25	14403416
2	2	6	25	14403418
3	2	7	50	14403433
3	1.5	6	50	14403432
3	1	5	25	14403429
3	1.5	6	25	14403431
3	1	5	50	14403430
4	3	10	25	14403443
4	1.5	7	25	14403441
4	1	6	25	14403439

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	m	
5	1.5	8	25	14403450
5	2	9	25	14403451
5	1	7	25	14403449
5	2.5	10	25	14403452
6	1.5	9	100	14403458
6	3	12	50	14403460
6	0.5	7	25	14403456
6	2	10	25	14403459
7	3	13	25	14403467
7	2	11	25	14403465
7	2.5	12	25	14403466
7	1.5	10	25	14403464
8	3	14	25	14403470
8	1.5	11	25	14403469
8	1	10	25	14403468
8	4	16	25	14403471
9	1.5	12	25	14403473
10	2	14	25	14403391
10	6.5	23	25	14403393
12	1.75	15.5	25	14403394
12	2	16	25	14403395
12	2.5	17	25	14403396
12	3	18	25	14403397
13	3	19	25	14403399
14	2	18	25	14403401
15	3	21	25	14403406
15	1	17	25	14403403
16	3	22	25	14403408
16	2	20	25	14403407
18	3	24	25	14403412
18	3	24	10	14403411
18	2	22	25	14403410
19	3	25	25	14403413
20	3	26	25	14403422
20	2	24	25	14403421
20	3.5	27	10	14403423
25	3	31	25	14403425
25	5	35	10	14403426
25	5	35	25	14403427
30	5	40	10	14403436
				14220402
				14220496
				14220444
				14220568
				14220574
				14220636
				14220776
				14220787
				14220561
				14220731
				14220815
				14220490

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.