



## Plaquette de fraise RDGT .. MOTPK .. Type 2999



Plaquette amovible de fraisage positive ISO, ronde, 15°  
 Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.  
 Valeurs de coupe pour acier P :  
 Vitesse de coupe VC : 205-325 m/mn  
 Avance fz : 0,1-0,3 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 0,5-2,5 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :  
 Vitesse de coupe VC : 120-195 m/mn  
 Avance fz : 0,1-0,23 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 0,5-1,9 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour fonte K :  
 Vitesse de coupe VC : 190-305 m/mn  
 Avance fz : 0,1-0,3 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 0,5-2,5 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de fraisage 15 positive RDGT 12T3MOT PK 9125	12051207
Plaquette de fraisage 15 positive RDGT 12T3MOT PK 9140	12051208
Plaquette de fraisage 15 positive RDGT 1604MOT PK 9125	12051210
Plaquette de fraisage 15 positive RDGT 1604MOT PK 9140	12051211

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.