

## Plaquette de fraise réversible SEEN .. Type 2999



Plaquette amovible de fraisage positive ISO 20°  
 Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.  
 Valeurs de coupe pour acier P :  
 Vitesse de coupe VC : 150-220 m/mn  
 Avance fz : 0,15-0,3 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour fonte K :  
 Vitesse de coupe VC : 140-205 m/mn  
 Avance fz : 0,15-0,3 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour matériaux durs H :  
 Vitesse de coupe VC : 30-40 m/mn  
 Avance fz : 0,1-0,2 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 0,3-1,5 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de fraisage 20 positive SEKN 1203AFSN M PMK 9130	12051151
Plaquette de fraisage 20 positive SEKN 1203AFSN M U 9145	12051154

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.