

Plaquette de fraise réversible SEEN .. Type 2999



Plaquette amovible de fraisage positive ISO 20°

Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.

Valeurs de coupe pour acier P :

Vitesse de coupe VC : 150-220 m/mn

Avance fz : 0,15-0,3 mm/dent

Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm

Valeurs de coupe pour fonte K :

Vitesse de coupe VC : 140-205 m/mn

Avance fz : 0,15-0,3 mm/dent

Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm

Valeurs de coupe pour matériaux durs H :

Vitesse de coupe VC : 30-40 m/mn

Avance fz : 0,1-0,2 mm/dent

Profondeur de coupe : 0,3-1,5 ap/mm