



## Plaquette de fraise SEMT .. FSNF type 2999



Plaquette amovible de fraisage positive ISO 20°

Valeurs de coupe pour acier P :

Vitesse de coupe VC : 190-325 m/mn

Avance fz : 0,12-0,35 mm/dent

Profondeur de coupe : 0,5-4,5 ap/mm

Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :

Vitesse de coupe VC : 110-195 m/mn

Avance fz : 0,12-0,26 mm/dent

Profondeur de coupe : 0,5-3,4 ap/mm

Valeurs de coupe pour fonte K :

Vitesse de coupe VC : 180-305 m/mn

Avance fz : 0,12-0,35 mm/dent

Profondeur de coupe : 0,5-4,5 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de fraisage 20 positive SEMT 09T3AFSN F U 9145	12051143

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.