



Plaquette de fraise interchangeable CCMT .. FU 9035 type 2968



Plaquette amovible de tournage ISO positive 7°
 Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
 Valeurs de coupe pour acier P :
 Vitesse de coupe VC : 95-170 m/mn
 Avance fz : 0,08-0,25 mm/dent
 Profondeur de coupe : 0,5-3 ap/mm
 Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :
 Vitesse de coupe VC : 55-100 m/mn
 Avance fz : 0,08-0,19 mm/dent
 Profondeur de coupe : 0,5-2,3 ap/mm
 Valeurs de coupe pour fonte K :
 Vitesse de coupe VC : 90-160 m/mn
 Avance fz : 0,08-0,25 mm/dent
 Profondeur de coupe : 0,5-3 ap/mm
 Valeurs de coupe pour Superalliage S :
 Vitesse de coupe VC : 25-55 m/mn
 Avance fz : 0,08-0,19 mm/dent
 Profondeur de coupe : 0,5-2,3 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de tournage 7 positive CCMT 060202 F U 9035	23135811
Plaquette de tournage 7 positive CCMT 060204 F PMK 9030	23135812
Plaquette de tournage 7 positive CCMT 09T304 F U 9035	23135722
Plaquette de tournage 7 positive CCMT 09T308 F U 9035	23135724
Plaquette de tournage 7 positive CCMT 120404 F PMK 9030	12050678
Plaquette amovible de tournage ISO positive 7° CCMT 120408 F U 9035	12050681

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.