



## Plaquette de fraise interchangeable SNMG .. RPK 9015 type 2968



Plaquette amovible de tournage ISO

Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.

Valeurs de coupe pour acier P :

Vitesse de coupe VC : 240-320 m/mn

Avance fz : 0,25-0,6 mm/dent

Profondeur de coupe : 2-6 ap/mm

Valeurs de coupe pour fonte K :

Vitesse de coupe VC : 225-300 m/mn

Avance fz : 0,25-6 mm/dent

Profondeur de coupe : 2-6 ap/mm

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.