



THERMANIT 20/25 Cu hooggelegeerde mig draad

Roestvast massieve draad voor het lassen van tot 5% molybdeenhoudende staalsoorten zoals 904L (URANUS B6).

Bijzonder goede weerstand tegen interkristallijne en natte corrosie tot 350°C.

Diameter mm	ISO-norm	AWS standaard	Gewicht kg	Artikel
1	W 20 25 5 Cu L	ER 385	15	12575311
1.2	W 20 25 5 Cu L	ER 385	15	12575312

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.