



Freesekeerplaat RDGT .. MOTPK .. Type 2999



ISO-freeswisselplaat, rond, 15° positief

Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.

Snijwaarden voor P staal:

Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,3 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-2,5 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:

Snijsnelheid VC: 120-195 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,23 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-1,9 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:

Snijsnelheid VC: 190-305 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,3 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-2,5 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Freewisselplaat 15grad. positief RDGT 12T3MOT PK 9125	12051207
Freewisselplaat 15grad. positief RDGT 12T3MOT PK 9140	12051208
Freewisselplaat 15grad. positief RDGT 1604MOT PK 9125	12051210
Freewisselplaat 15grad. positief RDGT 1604MOT PK 9140	12051211

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.