



Freesekeerplaat RDHX .. Type 2999



ISO-freeswisselplaat, rond, 15° positief

Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.

Snijwaarden voor P staal:

Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,2 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-2 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:

Snijsnelheid VC: 130-175 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,15 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-1,5 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:

Snijsnelheid VC: 205-280 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,2 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-2 ap/mm

Snijwaarden voor H harde materialen:

Snijsnelheid VC: 40-55 m/min.

Voeding fz: 0,1-0,2 mm/Z

Snijdiepte: 0,3-1,5 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 0702MOT PK 9125	12051189
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 1003MOT PK 9125	12051191
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 1003MOT PK 9140	12051192
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 12T3MOT PK 9125	12051193
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 12T3MOT PK 9140	12051194
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 1604MOT KH 9105	12051197
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 1604MOT PK 9125	12051195
Freewisselplaat 15grad. positief RDHX 1604MOT PK 9140	12051196

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.