



Freeswisselplaat CCMT .. F KNH 9010 type 2968

ISO-draaiwisselplaat 7° positief

Δ Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakking.

Snijwaarden voor P staal:

Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.

Voeding fz: 0,08-0,15 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-3 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:

Snijsnelheid VC: 80-125 m/min.

Voeding fz: 0,08-0,11 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-2,3 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:

Snijsnelheid VC: 125-195 m/min.

Voeding fz: 0,08-0,15 mm/Z

Snijdiepte: 0,5-3 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060202 F KNH 9010	12050757
Draaiwisselplaat voor aluminium CCMT 060204 F KNH 9010	12050758

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.