



Freeswisselplaat CCMT .. M type 2968

ISO-Wisselsnijplaat
 Snijwaarden voor P staal:
 Snijnsnelheid VC: 95-180 m/min.
 Voeding fz: 0,15-0,3 mm/Z
 Snijdiepte: 1-4 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:
 Snijnsnelheid VC: 80-125 m/min.
 Voeding fz: 0,15-0,23 mm/Z
 Snijdiepte: 1-3 ap/mm

Snijwaarden K gietijzer:
 Snijnsnelheid VC: 125-195 m/min.
 Voeding fz: 0,15-0,03 mm/Z
 Snijdiepte: 1-4 ap/mm

Omschrijving	Artikel
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060204 M U 9035	23135817
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060208 M U 9035	23135819
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 09T304 M U 9035	23135726
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 09T308 M U 9035	23135728
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060202 M PMK 9030	23135814
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060202 M U 9035	23135815
Draaiwisselplaat 7grad. positief CCMT 060204 M PMK 9030	23135816

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.