

BÖHLER CM 2-IG fil tig moyen allié



Fil cuivré pour le soudage d'aciers résistant au fluage tels que 10CrMo 9.10
 Applications : construction d'appareils à pression, de chaudières, soudage de canalisations dans l'industrie pétrochimique.
 Convient pour des températures de service jusqu'à + 600 °C.

Diamètre mm	Norme ISO	Norme AWS	Article
1.6	W CrMo 2 Si	ER 90S-G	12575152
2	W CrMo 2 Si	ER 90S-G	12575153
2.4	W CrMo 2 Si	ER 90S-G	12575154

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.