

BÖHLER FOX A 7-A électrodes haute alliés



Électrode à enrobage rutile pour l'assemblage hétérogène et l'assemblage d'aciers à soudabilité difficile.

Par exemple : aciers à 14 % Mn, aciers à ressorts, acier à outils, aciers à haute teneur en carbone [42CrMo4].

Également utilisé pour les couches de beurrage sous rechargement dur.

Diamètre mm	Longueur totale mm	Norme ISO	Norme AWS	Emballage	Article
3.2	350	E Z 18 9 MnMo R 3 2	E 307-16	140	12574955
4	350	E Z 18 9 MnMo R 3 2	E 307-16	100	12574956

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.