

THERMANIT 20/25 Cu fil tig haut allié



Fil massif inoxydable pour le soudage des aciers contenant jusqu'à 5% de Mo comme 904L [URANUS B6].

Dépôt donne une résistance excellente à la corrosion intergranulaire et à la corrosion humide jusqu'à 350°C.

Diamètre mm	Norme ISO	Norme AWS	Poids kg	Article
1.6	W 20 25 5 Cu L	ER 385	20	12575176
2	W 20 25 5 Cu L	ER 385	5	12575177
2.4	W 20 25 5 Cu L	ER 385	20	12575178

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.