

THERMANIT 25/14 E-309L fil tig haut allié



Fil massif inoxydable pour le soudage TIG ; Métal déposé résistant à la fissuration à chaud grâce à une teneur élevée en ferrite. Ce fil convient à l'assemblage d'aciers difficilement soudables et au placage inoxydable.

Diamètre mm	Norme ISO	Norme AWS	Poids kg	Article
2	W 23 12 L	ER 309L	5	12575185
2.4	W 23 12 L	ER 309L	5	12575186
3.2	W 23 12 L	ER 309L	5	12575187

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.