



Tuyau de caoutchouc SM2 Sandblast, SBR/NR/BR à long grain 12 bar

Application

- flexible en grenaille d'acier, spécialement conçu pour offrir une longue durée de vie lors de l'utilisation dans des domaines d'application exigeants
- particulièrement adapté au transport du quartz, du verre, du corindon, du sable, etc.

Informations techniques

Plage de température

- -35 °C à +80 °C

Pression de destruction

- minimum 42 bar
- facteur de sécurité 3,5:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NR/SBR/BR noir
- antistatique
- résistante à l'usure [+/- 50mm³ conformément à DIN ISO 4649 :2021]

Inserts

- pièces intercalaires textiles en roulées

Paroi extérieure

- caoutchouc SBR noir
- résistante à l'usure, antistatique
- résistante au vieillissement
- marquage en tissu

Exécution

Marquage

- marquage rouge avec texte: "Flexible de sablage Shotblast SM2® PN 12 bar"

Raccords

- raccord à griffes en grenaille d'acier

Mode de montage

- à l'aide de vis autotaraudeuses

Options

Montage complet

- ERIKS peut équiper le flexible de sablage SM2® des raccords de votre choix.

Options

- rapport de test de pression
- gravure laser visible sur la douille de gravure rotative

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
19	7	33	12	36	190	40	0.65	10015470
25	7	39	12	36	250	40	0.75	10015471
32	8	48	12	36	320	40	1.1	10015251
38	9	56	12	36	380	40	1.45	10015472

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.