

GOODALL Rubber slang Acidkem D, EPDM chemicaliën persslang 20 bar; volgens EN 12115, Ω/T



Kenmerken

Serie: Acidkem

Type: D

Toepassing

- buitengewoon flexibele persslang (D) voor heet water en chemicaliën zoals zuren, logen, esters en ketonen
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +95 °C, afhankelijk van het medium
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 80 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen

Buitenwand

- zwart EPDM rubber
- glad, slijtvast
- zeer goed ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- paarse spiraalmarkering met tekst: "GOODALL ACIDKEM D - CHEMICAL EN 12115 20 BAR - 300 PSI Ω/T"
- ingedrukte tekst: "GOODALL - ACIDKEM D - EN 12115:2011 - EPDM - D - DN.. - 20 BAR - 300 PSI - Ω/T - maand - jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 12115

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Acidkem D voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	5	23	20	80	50	90	60	0.39	12729502
19	6	31	20	80	50	125	60	0.63	12729507
25	6	37	20	80	40	150	60	0.76	12729511
32	6	44	20	80	40	175	60	0.83	12729514
38	6.5	51	20	80	40	225	40	1	12729515
50	8	66	20	80	30	275	40	1.52	12729517

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
63	8	79	20	80		300	40	1.89	12729520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.