



Slang CP SILIKON 460, zuig-/blaasslang tot 260 °C

Toepassing

- zuig- en blaasslang voor koude en hete lucht, rook, dampen en uitlaatgassen
- eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator

Temperatuurbereik

- -70 °C tot +260 °C
- kortstondig tot +280 °C

Uitvoering

- glasweefsel, silicone geïmpregneerd met klemprofiel in verzinkt staal
- hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
- extreem soepel en knikvast
- matig bestendig tegen olie- en benzinedampen
- zeer goede chemische bestendigheid
- UV- en ozonbestendig
- uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
- de slang is vlamdovend

Norm/toelatingen

DIN 4102-B1

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter	Wanddikte	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	0.56	1.68	30	18	0	11193571
55	6	0.53	1.59	28	20	0	11193572
60	6	0.5	1.5	25	20	0	11193623
65	6	0.48	1.44	23	22	0	11193624
70	6	0.46	1.38	21	22	0	11193625
75	6	0.44	1.32	18	24	0	11193626
80	6	0.42	1.26	16	24	0	11193627
90	6	0.39	1.17	11	26	0	11193628
100	6	0.26	0.78	10	28	0	11193629
110	6	0.24	0.72	8	30	0	11193630
120	6	0.23	0.69	7	32	0	11193631
125	6	0.22	0.66	7	34	0	11193632
130	6	0.22	0.66	6	34	0	11193633
140	6	0.21	0.63	5	36	0	11193634
150	6	0.14	0.42	4	38	0	11193635
160	6	0.14	0.42	3	40	0	11193636
170	6	0.13	0.39	3	42	0	11193637

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Vacuümbestendigheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
175	6	0.13	0.39	3	44	0	11193638
180	6	0.13	0.39	3	44	0	11193639
200	6	0.12	0.36	2	48	0	11193640
215	6	0.11	0.33	2	52	0	11193641
250	6	0.08	0.24	2	58	0	11193653
275	6	0.08	0.24	1	64	0	11193654
300	6	0.07	0.21	1	68	0	11193655
350	6	0.05	0.15	1	78	0	11193656
400	6	0.05	0.15	1	88	0	11193657
450	6	0.04	0.12		98	0	11193658
500	6	0.03	0.09		108	0	11193659
600	6	0.03	0.09	0.1	128	0	11193660
700	6	0.02	0.06	0.1	148	0	11193661
800	6	0.02	0.06	0.1	168	0	11193662
900	6	0.02	0.06	0.1	188	0	11193683
1000	6	0.02	0.06	0.1	208	0	11193684

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.