

BÖHLER DMO-IG middengelegeerde tig draad

Verkoperde draad voor het lassen kruipvaste en fijnkorrelige staalsoorten als 16Mo3 e.d.

Geschikt voor bedrijfstemperaturen tot +500 °C.



Diameter mm	ISO-norm	AWS standaard	Gewicht kg	Artikel
1.6	W Mo Si	ER 70S-A1	15	12575164
2	W Mo Si	ER 70S-A1	15	12575165
2.4	W Mo Si	ER 70S-A1	5	12575166
3	W Mo Si	ER 70S-A1	15	12575167

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.