



Rubber slang Excellent White Pharma SD, PFA voor voedingsmiddelen zuig-/persslang 10 bar, elektrisch geleidende spiegelgladde buitenwand; volgens FDA en USP VI



Toepassing

- de meest universele zuig- en persslang (SD) met spiegelgladde PFA binnenwand voor farmaceutische, cosmetische, voedingsmiddelen en chemische industrie
- vorm en knikstabiliteit
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Farma

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +130 °C continu
- in- en uitwendig uitstoombaar/desinfecteerbaar tot 150 °C gedurende max. 30 minuten

Barstdruk

- minimaal 40 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- wit, levensmiddelen bestendig PFA
- spiegelglad, homogeen en naadloos

Inlagen

- textiel
- volledig weggewerkte stalen spiraal, vacuumbestendig
- 2 litze draden

Buitenwand

- speciaal gepatenteerde elektrisch geleidende buitenwand $R < 10^6 \Omega$
- zeer lage wrijvingswaarde bij slepen over vloeren
- spiegelglad, vuilafstotend
- chemisch bestendig
- ozon- en weersbestendig
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- rood/wit/blauw: "RX" Excellent White USP VI FDA SD 10 Bar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Tri-clamp, DIN 11851, DIN 11864, etc.]

Montagewijze

- klemshalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- FDA 21 CFR 177.2600
- USP VI

Opties

Extra informatie

- deze slang is ADI-free (Animal Derived Ingredient Free)

Complete assemblage

- ERIKS kan de Excellent White Pharma voorzien van sanitair opgeperste RVS voedingsmiddelen koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubber stoorringen en berubberde wartels

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	6	25	10	40	90	60	20	0.55	11384124
19	6	31	10	40	90	90	30	0.72	11384125
25	6	37	10	40	90	140	30	0.89	11384126
32	6.5	45	10	40	90	200	30	1.16	11384127

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
38	6.5	51	10	40	90	250	30	1.47	11384128
51	8	67	10	40	90	300	30	2.08	11384129
63.5	8	79.5	10	40	90	380	20	2.8	11384130
76	8	92	10	40	90	500	20	3.48	11384131

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.