Faserdichtungsplatte AFM 34

Beste chemische Beständigkeit.

Normen

DIN-DVGW, Zugfestigkeit: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: ca. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.

Konformität

SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61 Gase in Verbindung mit metallischer Inneninfassung, ÖVGW-Qualitätsmarke, TA-Luft, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-konform.

Technische Eigenschaften

- Dichte 1.9 g/cm³
- Betriebstemperatur max. 250°C, kurzzeitig 400°C
- Betriebsdruck max. 150 bar
- Farbe hellgrün

Merkmale

Serie: AFM
Typ: 34
Anti Klebeschicht: Ja
Material Einlage: Ohne
Temperaturbereich: -30 / 250 °C
Max. Druck: 150 bar
Für Medium geeignet: Niederdruckdampf, Kraftstoffe, Erdgas, Öl, Luft (Pressluft), Solvants, Schmiermittel

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
0.5	1500	1500	10017382
1	1500	1500	10017383
2	1500	1500	10017385

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805342358 1_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de