



PLEXIGLAS Kunststoffplatte Polymethylmethacrylaat PMMA XT klar

Produkteigenschaften

- Extrudierte Qualität
- Bessere Dickentoleranzen als GS
- Glasklar
- Unerreicht witterungs- und alterungsbeständig (vergilbt nicht)
- Brennbar wie hartes Holz - geringe Rauchentwicklung
- Brandgase ungiftig

Dicken-Toleranzen: PMMA-Platten können Plus- oder Minustoleranzen aufweisen.

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Licht Transmission %	Artikel
Klar	2	2050	1250	93	13751866
Klar	3	2050	1250	93	13900324
Klar	4	2050	1250	93	13900326
Klar	5	2050	1250	93	13900328
Klar	6	2050	1250	93	13751888
Klar	8	2050	1250	93	13751891
Klar	10	2050	1250	93	13751858
Klar	12	2050	1250	93	13751860
Klar	15	2050	1250	93	13751861

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1