

## GOODALL Flexible en caoutchouc Abrader SD Flexotek, très souple, flexible d'aspiration/de refoulement ondulé résistant à l'usure 7 bar, Ω/T



### Caractéristiques

**Série:** Abrader

**Type:** SD Flexotek

### Application

#### Application

- Flexibles d'aspiration et de pression légers et flexibles pour boue, produits en vrac, sable, galets ou autres matériaux abrasifs
- Convient aux applications pouvant présenter de l'électricité statique
- Grâce aux parois intérieure et extérieure conductrices, la charge statique peut être dérivée en toute sécurité.

### Informations techniques

#### Plage de température

- -30 °C à +80 °C

#### Pression de destruction

- Minimum 21 bar
- Facteur de sécurité 3:1

### Construction

#### Paroi intérieure

- Caoutchouc NR noir
- Extrêmement résistant à l'usure
- Conductibilité électrique  $R < 10^6 \Omega$

#### Inserts

- Inserts textiles
- Spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide
- Haute résistance à la traction

#### Paroi extérieure

- Caoutchouc SBR/NR ondulé, noir
- Résistant à l'usure
- Marquage en tissu
- Résistant aux intempéries et à l'ozone
- Conductibilité électrique  $R < 10^6 \Omega$

### Exécution

#### Marquage

- Marquage vert avec texte "GOODALL ABRADER SD FLEXOTEK - DRY BULK CEMENT 7BAR - 100PSI Ω/T"
- Texte imprimé "GOODALL ABRADER SD FLEXOTEK - 7bar [100PSI] – Mois/Année"

#### Raccord

- Au choix

#### Mode de montage

- Boucles de serrage ou douilles à presser

### Options

#### Montage complet

- ERIKS peut équiper l'Abrader SD Flexotek avec les raccords de votre choix.

#### Options

- Rapport de test de pression
- Gravure laser visible sur la douille de gravure rotative

| Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | Diamètre extérieur | Pression maximum de service | Pression d'éclatement minimum (bar) | Résistance au vide à 20 °C | Rayon de courbure min. | Longueur du rouleau | Poids | Article  |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|
| mm                 | mm                 | mm                 | bar                         | bar                                 | %                          | mm                     | m                   | kg/m  |          |
| 51                 | 5                  | 61                 | 7                           | 21                                  | 100                        | 127                    | 61                  | 1.12  | 12577851 |
| 76                 | 7                  | 90                 | 7                           | 21                                  | 90                         | 190                    | 61                  | 2.53  | 12577852 |
| 102                | 7                  | 116                | 7                           | 21                                  | 90                         | 255                    | 61                  | 3.55  | 12577853 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | Diamètre extérieur | Pression maximum de service | Pression d'éclatement minimum (bar) | Résistance au vide à 20 °C | Rayon de courbure min. | Longueur du rouleau | Poids | Article  |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|
| mm                 | mm                 | mm                 | bar                         | bar                                 | %                          | mm                     | m                   | kg/m  |          |
| 127                | 7                  | 141                | 7                           | 21                                  | 90                         | 318                    | 61                  | 4.63  | 13354543 |
| 152                | 7                  | 166                | 7                           | 21                                  | 90                         | 380                    | 61                  | 5.46  | 13354542 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.