

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16 Bar, NBR



Caractéristiques

Série: Tanker

Type: SD

Application

- flexible d'aspiration et de refoulement pour produits à base d'huiles minérales et produits pétroliers avec une teneur aromatique de maximum 55%
- grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)

Informations techniques

Plage de températures

- 30 °C à +80 °C, selon le produit transporté

Pression d'éclatement

- min. 64 bar
- facteur de sécurité 4:1 (de 25 à 102 mm)

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NBR1 en noir
- conductibilité électrique $R < 10^6 \Omega$

Insertions

- 2 nappes textiles synthétiques
- spirale en acier galvanisé noyée dans la masse, résistant au vide
- 2 tresses antistatiques

Paroi extérieure

- caoutchouc CR en noir
- lisse, impression toilée
- résistant à l'abrasion et l'ozone
- résistant aux huiles
- conductibilité électrique $R < 10^6 \Omega$

Exécution

Marquage

- bande jaune avec texte: "GOODALL TANKER SD - OIL EN 12115/EN 1761 - 16 BAR - 232 PSI Ω /T"
- texte imprimé: "GOODALL TANKER SD - EN 12115/EN 1761 - NBR - SD - diam - 16 bar [232 PSI] - Ω /T - mois/année"

Raccords

- tout type à coquilles de serrage suivant EN 14420 (filet, brides, Eritite, Storz, Guillemin, TW, etc.)

Montage

- coquilles de serrage, sertissage

Approbation

Norme/autorisations

- EN 12115
- EN 1761

Options

Assemblage complet

- ERIKS est en mesure de fournir le Tanker SD avec le raccord souhaité.

Options

- certificat de test sous pression

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	64	90	150	61	0.84	10015845
32	6	44	16	64	90	175	61	1.03	10015846

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
38	6.5	51	16	64	90	225	61	1.18	10015847
51	8	67	16	64	90	275	61	1.8	10015848
63	8	79	16	64	90	300	61	2.34	10015849
76	8	92	16	64	90	450	61	2.83	10015850
102	8	118	16	64	90	450	61	3.83	10015851
152	9	170	16	48	80	760	30.5	7.05	10015844

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.