ERIKS Joint de bride élastomère FKM/FPM 75 EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: FKM/FPM 75
Norme: EN 1514-1 IBC
Dureté (Sh A): 75 Sh A
Couleur: Noir
Plage de température: -30 / 200 °C
Pression max.: 10 bar
Résistance: Résistant au vieillissement, Résistant aux UV, Isolation électrique, Résistant à l'ozone, Résistant à l´huile

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010676_0008_FR_22.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be