

BÖHLER FOX A 7-A électrodes haute alliés



Électrode à enrobage rutile pour l'assemblage hétérogène et l'assemblage d'aciers à soudabilité difficile.

Par exemple : aciers à 14 % Mn, aciers à ressorts, acier à outils, aciers à haute teneur en carbone [42CrMo4].

Également utilisé pour les couches de beurrage sous rechargement dur.