



HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 515

Die Packung besteht aus einer weißen elastischen Kunstfaser auf Meta-Aramid-Basis. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu PTFE-Faserpackungen eine gute Verschleißfestigkeit gegenüber abrasiven Medien aufweist. Dank ihrer hohen Dichte und strukturellen Stabilität werden Leckagen minimiert.

Das silikonfreie Schmiermittel sorgt für hohe Laufruhe. Außerdem besteht durch ihr weißes Erscheinungsbild keine Gefahr der Farbverschmutzung von Medien! Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.

Merkmale

Geeignet für: Rotierender Pumpe, Ventil

Material: Aramid

Farbe: Weiss

Gleichwertige Typen: Garlock 8922, EagleBurgmann 6335, Chesterton 412W/1730, Propack P9 Multi, BPG 6250, James Walker Lionpak 9100, Chetra 1711GS, Klinger/Kempchen K83, Carrara N3404

Anwendung

- Pumpen, Rührwerke und Mischer. Geeignet im Einsatz mit Warm- und Kaltwasser, Salzlösungen, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Ölen, Fetten, verdünnte Säuren und Laugen. Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Gute Flexibilität
- Geeignet für abrasive Medien
- Hohe Dichte
- Geringe Reibung

Konstruktion

- Geflecht aus weisser Kunstfaser auf Meta-Aramid-Basis

Funktionsprinzip

Parameter :

- Kreispumpen: 25 bar - 25 m/s
- Ventile: 250 bar - 2 m/s
- Maximale Temperatur [Dampf] : +180 °C

Breite mm	Höhe mm	Artikel
10	14	13705169
11	7	13705171
24	19	13705175
3	3	12404516
4	4	12404518
5	5	13705182
6	6	11545202
6.35	6.35	12404520
7	7	13705183
8	8	11545203
9	9	13705184
9.5	9.5	12404525
10	10	11448134
11	11	13705170
12	12	11376234
12.7	12.7	11395843
13	13	13705172
14	14	11872953
15	15	11369257
16	16	12086745
17.5	17.5	13705173
18	18	12404527
19	19	12404528
20	20	11369259

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Breite mm	Höhe mm	Artikel
21	21	13705174
22	22	11662826
24	24	13705176
25	25	13705177
28	28	13705178
30	30	13705179
32	32	13705180
38	38	13705181

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2