



TESA 4651 Premium-Gewebeband mit Acrylbeschichtung

Das Gewebeband ist abriebfest, beschriftbar, alterungsbeständig und wasserfest, auch auf rauem Untergrund.

Technische Kenndaten

Trägermaterial: PET-Zellwollgewebe

Gesamtdicke: 0,30 mm

Reißkraft: 100,0 N/cm

Klebekraft: 3,3 N/cm

Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 130°C

Merkmale

Serie: Tesaband® 4651

Material: Textil



Farbe	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Artikel
Schwarz	15	50	0.31	23331570
Schwarz	19	25	0.31	23331507
Schwarz	19	50	0.31	23331530
Schwarz	25	50	0.31	23168610
Schwarz	30	50	0.31	23331532
Schwarz	38	25	0.31	23331509
Schwarz	38	50	0.31	23331533
Schwarz	50	25	0.31	23331510
Schwarz	50	50	0.31	23331534
Schwarz	100	50	0.31	23331591
Blau	19	50	0.31	23331540
Blau	25	50	0.31	23331541
Blau	38	50	0.31	23331543

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Farbe	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Artikel
Blau	50	50	0.31	23331544
Braun	50	50	0.31	23331567
Grün	19	50	0.31	23331555
Grün	25	50	0.31	23331556
Grün	30	50	0.31	23331557
Grün	38	50	0.31	23331558
Grün	50	50	0.31	23331559
Grau	12	50	0.31	23331586
Grau	19	25	0.31	23331527
Grau	19	50	0.31	23331560
Grau	25	25	0.31	23331528
Grau	25	50	0.31	23331561
Grau	38	50	0.31	23331563
Grau	50	25	0.31	23331529
Grau	50	50	0.31	23168612
Grau	100	50	0.31	23331598
Rot	15	50	0.31	23331582
Rot	19	25	0.31	23331521
Rot	19	50	0.31	23331550
Rot	25	25	0.31	23331522
Rot	25	50	0.31	23331551
Rot	38	50	0.31	23168611
Rot	50	50	0.31	23331554
Weiss	9	50	0.31	23331572
Weiss	12	50	0.31	23331573
Weiss	19	50	0.31	23168516
Weiss	25	50	0.31	23331536
Weiss	30	50	0.31	23331537
Weiss	38	50	0.31	23331538
Weiss	50	50	0.31	23168549
Weiss	75	50	0.31	23331575
Weiss	100	50	0.31	23331593
Gelb	15	50	0.31	23331579
Gelb	19	25	0.31	23331518
Gelb	19	50	0.31	23331545
Gelb	25	50	0.31	23331546
Gelb	38	50	0.31	23331548
Gelb	50	25	0.31	23331520
Gelb	50	50	0.31	23331549

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2