

Schlauch CP VITON® 459



Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
38	0.5	50	0.81	2.43	45	21	6	11193228
40	0.5	52	0.79	2.37	44	22	6	11193229
50	0.5	62	0.7	2.1	38	25	6	11193230
55	0.5	67	0.66	1.98	35	27	6	11193231
60	0.5	72	0.63	1.89	32	28	6	11193232
65	0.5	77	0.6	1.8	29	30	6	11193263
70	0.5	82	0.57	1.71	26	31	6	11193264
75	0.5	87	0.55	1.65	23	33	6	11193265
80	0.5	92	0.53	1.59	20	34	6	11193266
90	0.5	102	0.49	1.47	14	37	6	11193267
100	0.5	112	0.32	0.96	12	28	6	11193268
110	0.5	122	0.3	0.9	11	30	3	11193269
115	0.5	127	0.28	0.84	10	31	3	12483243
120	0.5	132	0.28	0.84	9	32	3	11193270
125	0.5	137	0.28	0.84	9	34	3	11193271
130	0.5	142	0.27	0.81	8	34	3	11193272
140	0.5	152	0.26	0.78	6	36	3	11193293
150	0.5	162	0.18	0.54	5	38	3	11193294
160	0.5	172	0.17	0.51	5	40	3	11193295
170	0.5	182	0.16	0.48	4	42	3	11193296
175	0.5	187	0.16	0.48	4	44	3	11193297
180	0.5	189	0.16	0.48	4	44	3	11193298
200	0.5	212	0.15	0.45	3	48	3	11193299
215	0.5	227	0.14	0.42	3	52	3	11193300
225	0.5	237	0.14	0.42	3	54	3	11193301
250	0.5	262	0.1	0.3	2	58	3	11193302
275	0.5		0.1	0.3	2	64	3	11193313
300	0.5		0.09	0.27	2	68	3	11193315
350	0.5	362	0.07	0.21	1	78	3	11193316
400	0.5	412	0.06	0.18	1	88	3	11193317
450	0.5	462	0.05	0.15	1	98	3	11193318
500	0.5	512	0.04	0.12	1	108	3	11193322
600	0.5	612	0.03	0.09	0.1	128	3	11193324

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1