

GATES Hydraulikschlauch MegaSys® G2XH (2SN)

Merkmale

Serie: MegaSys®

Typ: G2XH

Material Seele: CPE

Material Decke: CSM

Aussendecke Qualität: Standard

Temperaturbereich [°C]: -40 / 150 °C

EN-Norm: EN 853-2SN

SAE-Norm: SAE 100 R2AT

ISO-Norm: ISO 1436 2SN R2ATS

Anwendung

- Hochdruck-Hydraulikanwendungen, bei denen hohe Temperaturen auftreten, z. B. in Motoren, Gießereien usw.

Technische Informationen

Temperaturbereich:

- -40°C bis +150°C

Konstruktion

Seele:

- CPE-Basis [Chloriertes Polyethylen].

Einlagen:

- Zwei Stahldrahtgeflechte von höchster Festigkeit.

Decke:

- CSM-Basis [Chlorsulfoniertes Polyethylen].
- Blau.
- MSHA-Freigabe.

Ausführung

- Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde ≥ 600.000 Impulsen getestet.
- Der G2XH-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis sowie Phosphatester geeignet.

Genehmigung

Normen:

- Übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. SAE 100 R2AT.

Optionen

Armaturen:

- -4 bis -20 : MegaCrimp®
- -24 bis -32 : GlobalSpiral Plus

Code	Schlauch Innen-Ø (DN)	Schlauch Innen-Ø in	Außendurchmesser mm	Max. Betriebsdruck bar	Min. Berstdruck bar	Min. Biegeradius mm	Farbgebung Außen	Gewicht kg/m	Artikel
4G2XH	DN06	1/4"	14.9	420	1680	100	Schwarz	0.42	11407441
6G2XH	DN10	3/8"	18.8	350	1320	130	Schwarz	0.54	11407442
8G2XH	DN12	1/2"	21.8	290	1160	180	Schwarz	0.65	11407443
10G2XH	DN16	5/8"	25.1	250	1000	200	Black	0.77	11407444
12G2XH	DN19	3/4"	29.1	215	860	240	Black	0.94	11407445

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1