

GOODALL Gummischlauch Tanker SD 16bar, NBR



Merkmale

Serie: Tanker

Typ: SD

Anwendung

- Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem Aromatengehalt von maximal 55%
- Ideal zum Befüllen und Löschen von Tankwagen
- Dank der elektrisch leitfähigen Schlauchseele kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +80 °C, je nach Medium

Berstdruck

- Mindestens 64 bar
- Sicherheitsfaktor 4:1 (Maße 25 bis 102)

Konstruktion

Seele

- Schwarzes NBR1-Gummi
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Einlagen

- 2 gewickelte synthetische Einlagen
- Komplett eingearbeitete, verzinkte Stahlschnecke, vakuumbeständig
- 2 leitende Drähte

Decke

- Schwarzes CR-Gummi
- Glatt, stoffgemustert
- Verschleißfest
- Öl-, ozon- und witterungsbeständig
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Ausführung

Markierung

- Gelbe Markierung mit dem Text „GOODALL TANKER SD - OIL EN 12115 / EN 1761 - 16 BAR - 232 PSI Ω /T“
- Eingedruckter Text: „GOODALL TANKER SD - EN 12115 / EN 1761 - NBR - SD - diam - 16 bar [232 PSI] - Ω /T - Monat/Jahr“

Kupplungen

- Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 [Gewinde, Flansche, Eritite, Storz, Guillemin, TW usw.]

Montageart

- Klemmschalen oder Presshülsen

Genehmigung

Normen/Zulassungen

- EN 12115
- EN 1761

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Tanker SD mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	64	90	150	61	0.84	10015845
32	6	44	16	64	90	175	61	1.03	10015846
38	6.5	51	16	64	90	225	61	1.18	10015847
51	8	67	16	64	90	275	61	1.8	10015848
63	8	79	16	64	90	300	61	2.34	10015849
76	8	92	16	64	90	450	61	2.83	10015850
102	8	118	16	64	90	450	61	3.83	10015851

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1