

## FLEXION Waterblast Schlauch W484



### FLEXION ENDURO™ W484

4 DRAHTEINLAGEN

Leicht und kompakt. Zuverlässig und sehr leistungsstark.

#### Merkmale

**Typ:** W484

**Material Seele:** Wasserbeständiger synthetischer Gummi

**Material Decke:** Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

**Aussendecke Qualität:** Flexion Enduro

**Temperaturbereich [°C]:** -10 / 70 °C

**ISO-Norm:** ISO 7751

#### Anwendung

- Empfohlene Flüssigkeiten: Wasser, Wasser auf Seifenbasis, Glykol auf Wasserbasis

#### Technische Informationen

**Temperaturbereich:**

- -10°C tot +70°C

#### Konstruktion

**Seele:**

- Wasserfester synthetischer Gummi

**Druckträger:**

- Vier Drahtspiraleinlagen

**Decke:**

- Synthetischer Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

#### Ausführung

- Extrem Hochdruck-Reinigungsschlauch
- Nach ISO 7751
- Farbe Außendecke: schwarz

| Code    | Schlauch Innen-Ø (DN) | Schlauch Innen-Ø in | Außendurchmesser mm | Max. Betriebsdruck bar | Min. Berstdruck bar | Min. Biegeradius mm | Farbgebung Außen | Gewicht kg/m | Artikel  |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|----------|
| W484-06 | DN10                  | 3/8"                | 20.8                | 1250                   | 3125                | 160                 | Schwarz          | 0.92         | 13423177 |
| W484-08 | DN12                  | 1/2"                | 24.2                | 1200                   | 3000                | 200                 | Schwarz          | 1.19         | 13423178 |
| W484-12 | DN19                  | 3/4"                | 32                  | 1000                   | 2500                | 240                 | Schwarz          | 1.8          | 13423179 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1