



ERIKS X-ring EPDM 70 Compound 55914



ERIKS compound 55914 is een EPDM compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft een goede ozon en verouderingsbestendigheid en is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. Tevens goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.

Kenmerken

Materiaal: EPDM

Kleur: Zwart

Hardheid: 70

Compound: 55914

Temperatuurgebied: -55 / 130 °C

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601		Artikel
mm	mm			
1.78	1.78	004		10032048
3.68	1.78	007		12160846
4.47	1.78	008		12672206
5.28	1.78	009		12658054
6.02	2.62	108		11013939
6.07	1.78	010		10032049
9.12	3.53	204		10032055
9.19	2.62	110		11957909
9.25	1.78	012		10032050
10.77	2.62	111		11024098
12.37	2.62	112		10032052
13.87	3.53	207		10032056
13.94	2.62	113		11239844
15.54	2.62	114		10032053
18.64	3.53	210		11619643
18.72	2.62	116		11230711
20.22	3.53	211		11270584
23.39	3.53	213		10032057
26.34	5.33	319		10032065
28.17	3.53	216		11445433
29.74	3.53	217		10032058
31.34	3.53	218		10032059
31.42	2.62	124		11390116
32.92	3.53	219		10032060
34.59	2.62	126		12487128
37.69	3.53	222		10032061
37.82	1.78	029		10032051
40.64	5.33	326		10032066
40.87	3.53	223		11390117
43.82	5.33	327		11077206
46.99	5.33	328		11197565
47.22	3.53	225		10032062
50.17	5.33	329		10032067
50.4	3.53			12640560
50.47	2.62	136		12342160

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		
52.07	2.62	137	12387291
53.34	5.33	330	10032068
53.64	2.62	138	10032054
56.52	5.33	331	10032080
56.74	3.53	228	12253157
59.69	5.33	332	11245798
66.04	5.33	334	10032069
69.22	5.33	335	10032070
69.44	3.53	232	10032063
72.39	5.33	336	10032071
75.57	5.33	337	11324533
78.74	5.33	338	10032072
82.14	3.53	236	12139585
88.27	5.33	341	11242470
91.44	5.33	342	10032073
91.67	3.53	239	10032064
94.84	3.53	240	11872993
97.79	5.33	344	10032074
100.97	5.33	345	11652425
107.32	5.33	347	11046959
110.49	5.33	348	12038463
110.72	3.53	245	11269276
113.67	5.33	349	10032075
116.84	6.99	426	11202403
125	2.62		12487127
132.72	5.33	355	11514991
133	2.62		13283628
139.07	5.33	357	11514990
145.64	3.53	256	11112264
148.59	6.99	436	11457313
158.12	5.33	362	11128750
158.12	6.99	438	11128749
164.47	6.99	439	11365792
196.22	6.99	444	11058744
202.57	5.33	369	12573884
227.97	6.99	447	12039272
240.67	6.99	448	11266917
291.47	6.99	452	12643596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.