



EPRAMID Plaat PA 6.6 naturel

De eigenschappen van polyamide 6.6 zijn vergelijkbaar met die van polyamide 6, maar dankzij de moleculaire structuur neemt het minder vocht op en heeft het een hoger smeltpunt van ongeveer 260 °C. Dit resulteert in een materiaal met iets betere thermische eigenschappen, een lagere slagvastheid en een grotere sterkte en E-modulus. PA6.6 is zeer goed bestand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.

Toepassing

- Dit materiaal wordt vaak toegepast als glijlagers en -stroken, tandwielen en tandheugels, loop- en geleiderollen, afschrapers, slijtplaten, stansonderlegplaten en transportrollen. Geschikt voor zwaar stotende belastingen.

Technische informatie

- Brand: geur vergelijkbaar met verbrande hoorn, geen of bijna geen roetvorming, blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand, brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Naturel	3	2000	1000	11624350
Naturel	6	1000	1000	12158113
Naturel	8	3000	610	11468789
Naturel	10	3000	610	11468790
Naturel	12	1000	610	11098083
Naturel	16	3000	610	11366020
Naturel	20	1000	610	11686566
Naturel	20	3000	610	11113128
Naturel	30	1000	610	11150910
Naturel	30	3000	610	11468794
Naturel	40	3000	610	11468796

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.