



ERIKS PTFE flensafdichting FIRECHEM EN 1514-1

De innoverende materiaalcombinatie van zuiver grafiet (minstens 98%), verstevigd met een geëxpandeerde roestvrijstalen inlage en universeel chemisch bestendig geëxpandeerd PTFE, maakt de Firechem flensafdichting een dichting met de unieke eigenschap zowel fire safe als resistent te zijn aan alle chemicaliën (met uitzondering van opgeloste of gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor). Concreet voldoet de Firechem flensafdichting aan de strenge eisen van de fire safe test ISO 10497 en kan de Firechem flensafdichting worden ingezet bij de meest diverse en agressieve media.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FIRECHEM

Norm: EN 1514-1 IBC

Materiaalstructuur: PTFE geëxpandeerd

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -200 / 260 °C

Max. druk: 100 bar

Geschikt voor medium: Koolwaterstoffen, Lucht

(perslucht), Lagedruk stoom, Chloor, Gas

(7782-50-5), Sterke zuren (behalve fluorwaterstof),

Sterke basen, Waterig

Goedkeuring volgens: FIRE-SAFE ISO 10497

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN15	PN10/40	51	22	3	11443205
DN20	PN10/40	61	27	3	11443206
DN25	PN10/40	71	34	3	11412906
DN32	PN10/40	82	43	3	11443207
DN40	PN10/40	92	49	3	11443208
DN50	PN10/40	107	61	3	11412908
DN65	PN10/40	127	77	3	11443209
DN80	PN10/40	142	89	3	11443210
DN100	PN10/16	162	115	3	11443211
DN100	PN25/40	168	115	3	11443212
DN125	PN25/40	194	141	3	11443214
DN125	PN10/16	192	141	3	11443213
DN150	PN10/16	218	169	3	11443215
DN150	PN25/40	224	169	3	11412909
DN200	PN25	284	220	3	11443217
DN200	PN40	290	220	3	11443218
DN200	PN10/16	273	220	3	11443216
DN250	PN25	340	273	3	11443221
DN250	PN16	329	273	3	11443220
DN250	PN40	352	273	3	11443222
DN250	PN10	328	273	3	11443219
DN300	PN10	378	324	3	11879442

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.