



THERMANIT C Si hooggelegeerde mig draad

Roestvaste massieve draad voor het homogeen lassen van vuurvast gewalst staal.
Bestand tegen koolafzetting tot 1200°C.

Diameter mm	ISO-norm	AWS standaard	Gewicht kg	Artikel
1	W 25 20 Mn	ER 310	15	12575326
1.2	W 25 20 Mn	ER 310	15	12575327

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.