

THERMANIT 30/40 E nikkel basis tig draad



Nikkel gebaseerde legering, bestand tegen corrosie en natte interkristallijne corrosie tot 450 ° C (842 ° F). Goede corrosieweerstand, vooral in reducerende omgeving. Voor het samenvoegen en verhardingen werken met matching en dergelijke - niet gestabiliseerd en gestabiliseerd - volledig austenitisch staal / gietstaal kwaliteiten met Mo (en Cu). Voor het verbinden van genoemde staalsoorten met ongelegeerd / laag-gelegeerd staal.

Diameter mm	ISO-norm	AWS standaard	Artikel
2	SNi 8025	ER383	12575236
2.4	SNi 8025	ER383	12575237

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.