



HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 440



Packung, geflochten aus reinen expandierten Grafitgarnen. Hamar 440 vereint alle Vorteile von expandiertem Grafit, wie hohe Temperaturstabilität und Querschnittsdichte. Die benötigten Längen können leicht von der Rolle geschnitten werden, was einen schnellen und einfachen Reparaturservice sicherstellt. Kann in Kombination mit Endringen, gefertigt aus Eri-Carbon, für Hochdruckventilanwendungen verwendet werden.

Merkmale

Geeignet für: Ventil, Rotierender Pumpe

Material: Grafit

Farbe: Grau

Gleichwertige Typen: Chetra 1990V, Latty TSP, Carrara GR48, BPG 6565, Propack A44 Grapho, James Walker Lionpak 5100, Flexitallic 305, Klinger/Kempchen K95, EagleBurgmann 6050, Chesterton 1400R, Garlock 8094DSA, Hecker 1410, Tedit 2001

Anwendung

- Ventile, Kreispumpen und als statische Abdichtung
- Geeignet für: Kraftwerke, Petrochemie, Kesselhäuser, Hochdruck- und Anwendungen bei hohen Temperaturen
- Geeignet im Einsatz mit Heisswasser, Dampf, Gasen, Ölen, Säuren und Laugen.
- Ausnahmen: stark oxidierende Säuren wie Schwefelsäure und Salpetersäure in hohen Konzentrationen.
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Einfache Verarbeitbarkeit
- Hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit
- Konstante Elastizität
- Hohe thermische Stabilität
- Die Verwendung von Eri-Carbon als Start- und Endringen wird empfohlen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Konstruktion

- Geflecht aus reinen, expandierten Grafitgarnen

Funktionsprinzip

Parameter:

- Kreispumpen: : 25 bar - 25 m/s
- Ventile: 250 bar - 2 m/s
- Maximale Temperatur [Dampf] : +650 °C

Breite mm	Höhe mm	Artikel
		17886361
10	14	17886215
11	7	17886222
24	19	17886323
3	3	17886392
6.35	6.35	17886400
7	7	17886417
9	9	17886431
9.5	9.5	17886424
12	12	17886246
12.7	12.7	17886239
13	13	17886253
15	15	17886260
17.5	17.5	17886277
18	18	17886284
19	19	17886291
21	21	17886309
22	22	17886316
24	24	17886330

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR1326906661313100_DE_17.05.2024

Breite mm	Höhe mm	Artikel
25	25	17886347
28	28	17886354
32	32	17886378
38	38	17886385

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)