

GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, EPDM Saug-/ Druckschlauch für Bier/Wein 10 bar; gemäß EC1935/2004 und FDA



Merkmale

Serie: VINTAGE

Typ: SD

Anwendung

Anwendung

- Flexibler Saug- und Druckschlauch mit geschmacks- und geruchsneutraler EPDM-Seele für den Einsatz in Weinkellereien, Brauereien und anderen Lebensmittel- und Getränkeindustrien
- Hochbeständiger EPDM-Schlauch, der gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig ist
- Hohe Temperaturbeständigkeit für offene Dampfsterilisation und Reinigung (max. 30 Minuten bei 266°F/130°C)
- Die spezielle, quetsch sichere Konstruktion des Schlauches ermöglicht die Rückverformung des Schlauches nach einer versehentlichen Kompression
- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -40°C to +100°C
- -40°F to +212°F

Berstdruck

- :30 bar (je nach Durchmesser)
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Seele

- :EPDM-Gummi, weiss, glatt
- nicht kontaminierende Gummimischung
- entspricht den strengsten internationalen Lebensmittelvorschriften
- fördert nicht das Wachstum von Bakterien
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel

Einlagen

- :mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
- integrierte Stahlspirale für Vakuumbeständigkeit

Decke

- :EPDM-Gummi, rot, stoffgemustert
- Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

Markierung

- Weisses Längsstreifen: GOODALL VINTAGE SD LITE • 10 BAR – 150 PSI
- Geprägter Streifen: GOODALL VINTAGE SD LITE – FOOD – 10 bar - quarter/year

Kupplungen

- Je nach Wahl

Optionen

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	5	29	10	30	80	80	40	0.8	16906288
25	6	37	10	30	80	100	40	0.95	16906310
38	8	54	10	30	80	180	40	1.32	16906334
51	8	67	10	30	70	250	40	1.73	16906358
63.5	8.5	80.5	10	30	70	315	40	2.3	16906365
76	9	94	10	30	70	380	40	2.63	16906372

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)