Kunststoffrohre

Kunststoffrohre naturfarben, schwarz bedruckt. Rohre in grün, rot, schwarz oder braun sind auf Anfrage erhältlich. Die Bezeichnung WVN715 bedeutet weichermacherfrei, WVN716 bedeutet flexibel (weichmacherhaltig). Rohre mit anderen Abmessungen oder auch mit Fett NLGI-KL2 oder gefüllt mit Fliessfett auf Anfrage.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Öl, Fett, Schmiermittel, alle Kraftstoffe, chlorfreie Reinigungs- und Lösungsmittel.
- Bei raumtemperatur gute Beständigkeit gegen verdünnte Mineralsäuren, organische Säuren, Basen und Salzlösungen (in Grenzfällen vorherige Rückfrage empfohlen).
- Ungeeignet für konzentrierte Mineralsäuren, Essigsäure, Phenole, Kresole, Chlorkohlenwasserstoffe, Chlor, Azeton und Ketone.
- Toleranz: Innendurchmesser +0.15 mm, -0.05 mm

Montagehinweis

Für Schraubanschlussverbindungen sind nur Rohrverschraubungen mit Einsteckhülse zu verwenden.

Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Min. Biegeradius	Min. Berstdruck	Artikel
mm	mm	bar	mm	bar	
0.5	2.5	66	25	198	10138328
0.85	4	36	38	108	10327591
0.85	4	72	38	216	10128110
1.25	6	70	63	210	10123836
1	6	53	63	159	11715665
1.25	6	35	63	105	13014982
1.25	8	25	80	75	10128095
1.25	8	49	76	147	10317965
1.5	10	47	89	141	10243406
1.5	12	38	110	114	13514273

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927805338104 8_DE_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 31 980 04 95 | E-mail: lubricants-ch@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company