

Thermoisolationsbänder

Zum Umwickeln der Rohre, wenn keine Schläuche verwendet werden können.



Produkteigenschaften

- Schützen Personen vor Verbrennungen und Verletzungen durch metallumflochtene Schläuche
- Isolieren Leitungen gegen Wärmeverlust und reduzieren so die Erwärmung des Umfeldes
- Schützen Schläuche und Kabel vor kurzfristiger Flammeinwirkung, Spritzern beim Schweißen und vor vorzeitiger Alterung der Oberfläche
- Bieten bei einem Brand zusätzlichen Schutz, so dass Kabel, Schläuche und Hydraulikleitungen länger funktionieren und später bersten
- 1.2 K-Wert in BTU/°F/Stunde/24.4 mm Dicke
- Flammenresistenz von 7 Sek. US Fed. Spez. CCT-191-B Methode 5902
- Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von 120 h in MIL-L-6082 und Skydrol 500 bei 25°C
- Abrasion nach Wyzenbeck, Zug 6 lbs: 9500 Zyklen Druck 3 1/3 lbs
- Schläuche aus Gummi, PTFE und Metall, geschützt mit Pyroprotect erfüllen "SAE Aerospace flame test" 1055 B: 1093 °C, 15 min.
- Ohne schädliche Spaltprodukte verbrennbar.

Merkmale

Serie: Pyrojacket

Dicke mm	Breite mm	Artikel
5	25	10347380
5	50	10346837
5	76	10346844

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR157927805351044_DE_05.05.2024