


Rohr Serie: 017 PE-100



- Merkmale**
Serie: 017
Material: PE-100
Druckstufe Produkt: SDR 17.6
Länge: 5 m
Diffusiedichte: Nein
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 45 °C

Außendurchmesser Rohr	Wandstärke	Druckstufe Artikel	Artikel
mm	mm		
16	1.8	SDR 11	16033199
20	1.9	SDR 11	16032691
25	1.8	SDR 17.6	16032994
25	2.3	SDR 11	16032831
32	1.8	SDR 17.6	16033276
32	2.9	SDR 11	16034060
40	2.3	SDR 17.6	16033005
40	3.7	SDR 11	16032800
50	2.9	SDR 17.6	16033081
50	4.6	SDR 11	16033120
63	3.6	SDR 17.6	16032848
63	5.8	SDR 11	16032639
75	4.3	SDR 17.6	16032949
75	6.8	SDR 11	16032918
90	5.1	SDR 17.6	16032660
90	8.2	SDR 11	16032963
110	6.3	SDR 17.6	16032677
110	10	SDR 11	16033029
125	7.1	SDR 17.6	16032893
125	11.4	SDR 11	16032761
140	8	SDR 17.6	16033137
140	12.7	SDR 11	16032879
160	9.1	SDR 17.6	16032730
160	14.6	SDR 11	16033106
180	10.2	SDR 17.6	16033221
180	16.4	SDR 11	16032956
200	11.4	SDR 17.6	16033151
200	18.2	SDR 11	16033168
225	12.8	SDR 17.6	16032747
225	20.5	SDR 11	16032855
250	14.2	SDR 17.6	16032862
250	22.7	SDR 11	16033182
280	25.4	SDR 11	16033245
315	28.6	SDR 11	16033144
355	20.1	SDR 17.6	16032792

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)