



GOODALL Gummischlauch Teknopharm SD, UPE Feinchemikalien Saug-/Druckschlauch 16 bar; gemäß EN 12115, Ω/T



Anwendung

- Flexibler Universalschlauch für die Förderung einer breiten Palette von
- pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen und lebensmitteltechnischen Flüssigkeiten.

Temperaturbereich

- -40°C to +100°C
- -40°F to +212°F

Dampfreinigung bis 266°F/130°C

- (MAX. 30 MINUTEN)

Berstdruck:

- 64 bar
- Sicherheitsfaktor 4:1

Seele:

- Weißes Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE)
- elektrisch leitfähig: $R < 10^6 \Omega$
- Glatt und abriebfest

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften:

- FDA 21 Cfr 177.1550
- EG 1935/2004
- EU 10/2011

Einlagen:

- hochfeste synthetische Einlagen
- eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:

- EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
- elektrisch leitfähig: $R < 10^6 \Omega$
- Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig

Markierung:

- Roter und blauer Längsstreifen: GOODALL TEKNOPHARM SD - 16 BAR
- - 232 PSI
- Geprägter Streifen: GOODALL TEKNOPHARM EN 12115:2021 UPE 16 BAR Ω/T quarter/year

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR_EC011314_0285_DE_18.05.2024

Kupplungen:

- Je nach Wahl

Optionen:

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	64	90	50	40	0.75	17871110
38	6.5	51	16	64	90	250	40	1.3	17871134
50	8	66	16	64	90	275	40	2.1	17871141
63.5	8	79.5							17871158
75	8	91	16	64	90	350	40	3.1	17871165
	6	31	16	64	90	125	40	0.65	17871103
	6	44	16	64	90	175	40	1	17871127
	8	116	16	64	90	450	40	4.9	17871172

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2