

GOODALL Universalschlauch TITON BLACK aus EPDM 20 bar
ISO 1402 elektrisch leitfähig Ω



Merkmale

Serie: Titon
Typ: Black

Anwendung

- Hochwertiger Multifunktionsschlauch für Luft, Wasser und wässrige Lösungen
- Der Schlauch eignet sich besonders als Luftschlauch
- Einfach zu handhaben, knickbeständig, formstabil und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen
- Geeignet als Wasser- oder Luftschlauch für chemische, petrochemische und andere industrielle Anwendungen, aber auch für Bauwesen und Landwirtschaft
- Uneingeschränkt elektrisch leitfähig
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

Temperaturbereich je nach Medium

- -40°F/-40°C tot 248°F/120°C

Berstdruck

- Sicherheitsfaktor 4:1

Konstruktion

Seele

- Schwarzes EPDM-Gummi
- Glatt und nahtlos extrudiert
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Einlagen

- 4 spiralförmige Polyestereinlagen
- Hohe Zugfestigkeit

Decke

- Schwarzes EPDM-Gummi
- Glatt, verschleißfest
- Nahtlos extrudiert
- Beständig gegenüber Wärme, extremen Witterungsbedingungen und Ozon
- Elektrisch leitfähig $R < 10^6 \Omega$

Ausführung

Markierung

- GOODALL TITON 300PSI/20BAR WP SIZE248°F/120°C Ω

Kupplungen

- Je nach Wahl

Montageart

- FIXED-Schlauchklemmen oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Titon Black mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
6	3.4	12.8	20	80	38	100	0.13	15215950
8	3.9	15.8	20	80	51	100	0.19	15215967
10	3.8	17.6	20	80	57	100	0.25	15215974
13	4.6	22.2	20	80	76	100	0.36	15216009
16	4.7	25.4	20	80	95	100	0.46	15216023
19	5.1	29.2	20	80	114	60	0.6	15216030
25	5.7	36.4	20	80	178	60	0.73	15216047
32	6.2	44.4	15	60	222	60	1.18	15216054
38	6.4	50.8	15	60	267	60	1.34	15216061

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)