GOODALL Tuyau de caoutchouc White Guardian

Caractéristiques

Série: White Guardian

Application

- applications de nettoyage à l'eau chaude et à la vapeur dans l'industrie alimentaire
- convient pour une utilisation dans les laiteries, les abattoirs et dans l'industrie alimentaire
- excellent à utiliser sur les enrouleurs de tuyaux

Informations techniques

Plage de températures

- eau chaude jusqu'à +95 °C
- vapeur saturée jusqu'à +164 °C

Pression de destruction

- minimum 60 bar
- facteur de sécurité eau chaude 3:1
- facteur de sécurité vapeur 10:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc EPDM blanc
- lisse
- formulation non contaminante
- excellent résistance aux produits de nettoyage les plus courants

Pièces intercalaires

- plusieurs tissus synthétiques retors en spirale à haute résistance

Paroi extérieure

- caoutchouc EPDM blanc
- couverture lisse et non marquante
- résistant à la chaleur, à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone
- résistant aux huiles végétales et aux graisses animales

Exécution

Marquage

- bande Mylar longitudinale blanche: "GOODALL WHITE GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164°C / 90 PSI 330° F"
- bande gaufrée: "GOODALL WHITE GUARDIAN 6bar (90PSI) 164°C (330°F) MAX TEMP OPEN STEAM - trimestre/année"

Approbation

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI (Animal Derived Ingredient) free

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	6	25	20	60	100	40	0.48	17979197
19	7	33	20	60	160	40	0.73	17979205
25	7	39	20	60	200	40	0.85	17979212

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278067595013_FR_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 92 28 | E-mail: christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company