



Racleur type EHD-ZV

Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîtier métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.

Caractéristiques

Type: EHD-ZV

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 1 m/s

Operating conditions

Media	Mineral Oils [DIN 51524]	HFA and HFB	HFC
Temperature	-30°C + 100°C	+5°C + 50°C	-30°C + 40 °C
Speed	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.

Surface roughness

	Ra	Rmax
Sliding Surface	≤0,4 µm	≤3,2 µm
Groove Base	≤1,6 µm	≤6,3 µm
Groove Flanks	≤3,2 µm	≤16 µm

Hardware tolerances

Dimension	Ød	ØD	L
Tolerance	f8	H8	+0,2/-0,2 mm

Diamètre de barre mm	Diamètre de la rainure mm	Largeur de la rainure mm	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
20		7.5	PUR		15788337
30	40	4	PUR	-30 / 100	15785408

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre mm	Diamètre de la rainure mm	Largeur de la rainure mm	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
35	45	4	PUR	-30 / 100	15785422
40	50	4	PUR	-30 / 100	15785390
45	55	4	PUR	-30 / 100	15785383
45		7.5	PUR		15788351
50	60	4	PUR	-30 / 100	15785415
50	65	5	PUR	-30 / 100	15785509
55	65	3.2	PUR	-30 / 100	15785460
56		7.5	PUR		15788313
60	70	5	PUR	-30 / 100	15785484
60	75	4	PUR	-30 / 100	15785491
60		8	PUR		15788368
65	75	7	PUR	-30 / 100	15788375
65	80	5	PUR	-30 / 100	15785453
70	85	7.5	PUR	-30 / 100	15785446
70		7	PUR		15788399
70		8	PUR		15788382
75	90	7.5	PUR	-30 / 100	15785477
80	95	5	PUR	-30 / 100	15785439
90	105	6	PUR	-30 / 100	15785376
110		9	PUR		15788320

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.