



SGL Joint de bride graphite SIGRAFLEX HOCHDRUCK ASME B16.21

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX
Type: HOCHDRUCK
Norme: ASME B16.21
Pureté graphite: ≥99.85 %
Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]
Type de renfort: Tôle lisse
Nombre d'insertion(s): 5
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 200 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Huile, Aliments & Boissons, Vapeur basse pression, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Biodiesel, Graisse, Cryogénique, Fluides frigorigènes, Lubrifiant, Chlore, gazeux [7782-50-5], Alcalis faibles, Carburants, Air (comprimé), Lösungsmittel, Hydrocarbures, Gaz naturel, Acides faibles
Approbation selon: DVGW, Germanischer Lloyd, Blow out VDI2200, BS6755, EC1935/2004, BAM, FIRE-SAFE API 607

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
1/2"	150lbs	48	21	1.5	15710619
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	15710804
3/4"	150lbs	57	27	1.5	15710727
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	15710842
1"	150lbs	67	33	1.5	15710587
1"	300/600lbs	73	33	1.5	15710772
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	15710602
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	15710796
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	15710594
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	15710789
2"	150lbs	105	60	1.5	15710671
2"	300/600lbs	111	60	1.5	15710811
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	15710688
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	15710828
3"	150lbs	137	89	1.5	15710710
3"	300/600lbs	149	89	1.5	15710835
4"	150lbs	175	114	1.5	15710734
4"	300lbs	181	114	1.5	15710929
4"	600lbs	194	114	1.5	15711030
5"	150lbs	197	141	1.5	15710741
5"	300lbs	216	141	1.5	15710936
5"	600lbs	241	141	1.5	15711047
6"	150lbs	222	168	1.5	15710758
6"	300lbs	251	168	1.5	15710943
6"	600lbs	267	168	1.5	15711054
8"	150lbs	279	219	1.5	15710765
8"	300lbs	308	219	1.5	15710950
8"	600lbs	321	219	1.5	15711061
10"	150lbs	340	273	1.5	15710626
10"	300lbs	362	273	1.5	15710859
10"	600lbs	400	273	1.5	15710967
12"	150lbs	410	324	1.5	15710633
12"	300lbs	422	324	1.5	15710866
12"	600lbs	457	324	1.5	15710974
14"	150lbs	451	356	1.5	15710640

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal	Classe de pression du bride	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Article
		mm	mm	mm	
14"	300lbs	486	356	1.5	15710873
14"	600lbs	492	356	1.5	15710981
16"	150lbs	514	406	1.5	15710657
16"	300lbs	540	406	1.5	15710880
16"	600lbs	565	406	1.5	15710998
18"	150lbs	549	457	1.5	15710664
18"	300lbs	597	457	1.5	15710897
18"	600lbs	613	457	1.5	15711009
20"	150lbs	606	508	1.5	15710695
20"	300lbs	654	508	1.5	15710905
20"	600lbs	683	508	1.5	15711016
24"	150lbs	718	610	1.5	15710703
24"	300lbs	775	610	1.5	15710912
24"	600lbs	791	610	1.5	15711023

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.